

MOLYKOTE® M 30 Dispersão

Dispersão preta de lubrificantes sólidos em óleo sintético

CARACTERÍSTICAS

- lubrificação fluida até +200°C (+392°F)
- Lubrificação seca até +450°C (+842°F)
- Não se transforma em resina

COMPOSIÇÃO

- Óleo sintético
- Molibdénio bissulfeto
- Dispersador

APLICAÇÃO

- Utilizado com sucesso em correntes e roletes de correias transportadoras.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Estes valores não se destinam a ser utilizados na preparação de especificações. É favor contactar o seu representante local de vendas da Dow Corning antes de escrever quaisquer especificações sobre este produto.

Standard*	Teste	Unidade	Resultado
	Cor		Preto
	Densidade, viscosidade		
DIN 51 757	Densidade a 20°C (68°F)	g/ml	1,0
DIN 51 562	Viscosidade do óleo de base a 40°C (104°F) ¹	mm ² /s	120
	Temperatura		
	Limite superior de temperatura de serviço	°C	lubrificação fluida até +200; lubrificação seca atemp acima dos +450
		°F	lubrificação fluida até +392 lubrificação seca atemp acima dos +842
	Capacidade de transporte de carga, protecção contra o desgaste		
	Teste de quatro esferas (VKA)		
DIN 51 562 pt.2	Carga de solda	N	2000
DIN 51 350 pt.3	Estrias de desgaste sob uma carga de 800N	mm	1,02
	Máquina Almen-Wieland		
	Carga OK	N	20000

1. Valor de viscosidade calculado da mistura de óleo de base.

* DIN: Deutsche Industrie Norm (Norma da Indústria Alemã).

MODO DE UTILIZAÇÃO

Modo de utilização

Limpar as áreas de contacto antes da primeira aplicação. Aplicar utilizando uma escova, almotolia, pistola de lubrificação ou lubrificador por gotejamento. Pode ainda ser utilizado com equipamento de medição e dispositivos automáticos de vaporização. Não misturar com massa lubrificante ou óleos.

PRECAUÇÕES DE MANUSEAMENTO

Não inclui as informações de segurança do produto necessárias para uma utilização segura. Antes de utilizar o produto, leia a ficha técnica de especificações e segurança e as etiquetas dos recipientes para obter informações sobre uma utilização segura e sobre os perigos físicos e para a saúde. A ficha técnica de segurança do material está disponível no web site da Dow Corning em www.dowcorning.com. Pode ainda obter uma cópia no representante ou distribuidor local da Dow Corning ou telefonando para a Dow Corning Global Connection local.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado a 20°C (68°F) ou inferior na embalagem original e selada, este produto tem um período de utilização de 12 meses a partir da data de fabrico.

EMBALAGEM

Este produto está disponível em embalagens-padrão de diferentes tamanhos. Para obter informações pormenorizadas sobre os tamanhos das embalagens, consultar o departamento de vendas da Dow Corning ou o distribuidor Dow Corning mais próximo.

LIMITAÇÕES

Este produto não está testado nem representado como sendo indicado para uso médico ou farmacêutico.

INFORMAÇÃO DE SAÚDE E AMBIENTAL

Por forma a apoiar os clientes nas suas necessidades de segurança de produtos, a Dow Corning possui uma extensa organização de Assistência a Produtos e uma equipa de especialistas em Assuntos de Saúde, Ambiente e Legislação disponível em cada área.

Para obter mais informações, consulte o nosso web site (www.dowcorning.com) ou o seu representante local da Dow Corning.

INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA LIMITADA - LEIA ATENTAMENTE

As informações contidas neste documento são transmitidas de boa-fé e com a convicção de serem exactas. Contudo, uma vez que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos não estão sob nosso controlo, estas informações não devem ser utilizadas em substituição dos testes realizados pelos clientes por forma a garantir que os produtos da Dow Corning são seguros, eficazes e plenamente satisfatórios para a finalidade a que se destinam. As sugestões de utilização não devem ser encaradas como passíveis de induzir à infracção de qualquer patente.

A Dow Corning garante apenas que o produto respeita as especificações de venda da Dow Corning vigentes à data de entrega.

A única reparação a que poderá ter direito no caso de incumprimento da referida garantia limita-se à devolução do preço de compra ou à substituição de quaisquer produtos que se prove não cumprirem o garantido.

A DOW CORNING NÃO ASSUME QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU DE COMERCIALIZAÇÃO.

A DOW CORNING NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS INDIRECTOS OU CONSEQUENCIAIS.

WE HELP YOU INVENT THE FUTURE.™

www.dowcorning.com