

MOLYKOTE® Metal Protector Plus Solução de cera

CARACTERÍSTICAS

- Protecção de longa duração contra a corrosão.
- Revestimento transparente
- Coeficiente de fricção baixo

COMPOSIÇÃO

- Cera sintética
- Inibidor de corrosão
- Solvente
- Contém essência de petróleo

Revestimento de protecção contra a corrosão

APLICAÇÃO

- Protecção contra a corrosão para peças de metal que tenham de ser armazenadas ou transportadas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Estes valores não se destinam a ser utilizados na preparação de especificações. É favor contactar o seu representante local de vendas da Dow Corning antes de escrever quaisquer especificações sobre este produto.

Standard*	Teste	Unidade	Resultado
	Cor		transparente
	Densidade		
ISO 2811	Densidade a 20°C	g/ml	0,84
	Ponto de centelha	°C	28
	Coeficiente de fricção		
	Teste de encaixe à prensa $\mu =$		0,12
	Protecção contra a corrosão		
ISO/R 1456	Teste de vaporização salina	h	510

* ISO: International Standardisation Organisation (Organização Internacional de Normas).

MODO DE UTILIZAÇÃO

Modo de utilização

Aplicar por imersão, vaporização ou pincelagem em superfícies limpas. O tempo de secagem à temperatura ambiente é de aprox. 90 minutos. Podem ser aplicadas diversas camadas para melhorar a protecção contra a corrosão (deixar secar entre a aplicação de cada camada). É possível obter camadas mais finas diluindo com essência de petróleo. Uma vez que o MOLYKOTE Metal Protector Plus (superprotector de metal) é compatível com lubrificantes comuns, regra geral, não é necessário eliminar a película antes de utilizar os dispositivos/equipamento. Caso seja necessário, pode utilizar essência de petróleo. Após a utilização, limpar as válvulas dos aerossóis vaporizando com a lata invertida.

PRECAUÇÕES DE MANUSEAMENTO

Evitar o contacto com os olhos.

Não inclui as informações de segurança do produto necessárias para uma utilização segura. Antes de utilizar o produto, leia a ficha técnica de especificações e segurança e as etiquetas dos recipientes para obter informações sobre uma utilização segura e sobre os perigos físicos e para a saúde. A ficha técnica de segurança do material está disponível no web site da Dow Corning em www.dowcorning.com. Pode ainda obter uma cópia no representante ou distribuidor local da Dow Corning ou telefonando para a Dow Corning Global Connection local.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado a 20°C ou inferior na embalagem original e selada, este produto tem um período de utilização de 60 meses a partir da data de fabrico.

EMBALAGEM

Este produto está disponível em embalagens-padrão de diferentes tamanhos. Para obter informações pormenorizadas sobre os tamanhos das embalagens, consultar o departamento de vendas da Dow Corning ou o distribuidor Dow Corning mais próximo.

LIMITAÇÕES

Este produto não está testado nem representado como sendo indicado para uso médico ou farmacêutico.

INFORMAÇÃO DE SAÚDE E AMBIENTAL

Por forma a apoiar os clientes nas suas necessidades de segurança de produtos, a Dow Corning possui uma extensa organização de Assistência a Produtos e uma equipa de especialistas em Assuntos de Saúde, Ambiente e Legislação disponível em cada área.

Para obter mais informações, consulte o nosso web site (www.dowcorning.com) ou o seu representante local da Dow Corning.

INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA LIMITADA - LEIA ATENTAMENTE

As informações contidas neste documento são transmitidas de boa-fé e com a convicção de serem exactas. Contudo, uma vez que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos não estão sob nosso controlo, estas informações não devem ser utilizadas em substituição dos testes realizados pelos clientes por forma a garantir que os produtos da Dow Corning são seguros, eficazes e plenamente satisfatórios para a finalidade a que se destinam. As sugestões de utilização não devem ser encaradas como passíveis de induzir à infracção de qualquer patente.

A Dow Corning garante apenas que o produto respeita as especificações de venda da Dow Corning vigentes à data de entrega.

A única reparação a que poderá ter direito no caso de incumprimento da referida garantia limita-se à devolução do preço de compra ou à substituição de quaisquer produtos que se prove não cumprirem o garantido.

A DOW CORNING NÃO ASSUME QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU DE COMERCIALIZAÇÃO.

A DOW CORNING NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS INDIRECTOS OU CONSEQUENCIAIS.

WE HELP YOU INVENT THE FUTURE.™

www.dowcorning.com